



CONTEC

COATING

DATABLAD



FLAKES

Sidst godkendt: 15.9.2025

Version: 1.3

Snow, Iron, Orca, Marine, Ruby, Lemon, Basil, Cloudy og Champagne.

BESKRIVELSE

Contec Coating Flakes er sammensat af vandbaserede resin-materialer, organiske mineraler, tilsætningsstoffer og forskellige pigmenter. Dette unikke produkt er integralt pigmenteret, strålende farvet, tilfældigt i form, størrelses-sorteret inden for et standardiseret interval og kan tilpasses individuelt for at opnå det optimale udseende og tekstur i et resin gulv- eller vægbelægningssystem.

Contec Coating Flakes fås i 9 farvestile og to størrelser, der kan blandes og matches for at designe dit gulv og forbedre enhver indretning. Dette DS omhandler Snow, Iron, Orca, Marine, Ruby, Lemon, Basil, Cloudy og Champagne.

EGENSKABER & FORDELE

- Flakes-gulvbelægning forbedrer hverdagsrum
- Skræddersyede blandinger og farvedesigns
- Ekspertise i farveprøvematchning
- 9 farvestile på lager
- Flakes-tekstur giver skridsikre egenskaber
- Vandbaseret kemi, nul VOC
- Formuleret for optimal fleksibilitet og styrke
- Nem og sikker påføring
- Omkostningseffektiv løsning til ydeevnedækning

PRODUKTBEGRÆNSNINGER

- Flakes er tilfældige i form og størrelse; der vil være en lille mængde finere partikler i hver kasse.
- De fleste Flakes-farver er formuleret med lysægte pigmenter for god UV-stabilitet.
- Nogle farver kan have moderat eller ringe UV-stabilitet på grund af pigmentteknologiens begrænsninger.
- Flakes-farver med god lysægthed kan være egnede til udendørs anvendelse.
- Flakes beskytter ikke mod efflorescens.

KOMPATIBILITET MED BELÆGNINGSYSTEMER

Laboratorietestet kompatibilitet (Bestået/Ikke bestået)

- Contec Coating
- Epoxy: Bestået - Methylmethacrylater (MMA): Bestået
- Polyaspartics: Bestået
- Polyurea: Bestået
- Polyurethaner: Bestået

OPBEVARING

Flakes bør opbevares i en lufttæt pose i et tørt miljø ved stuetemperatur for at undgå fugt, høj luftfugtighed og produktskader.

EMBALLAGE

Enhedsemballage: 44 LB (20 KG) Bruttovægt

STØRRELSER

Flakes fås i størrelser 3-5 mm.





FLAKES

Sidst godkendt: 15.9.2025

Version: 1.3

Snow, Iron, Orca, Marine, Ruby, Lemon, Basil, Cloudy og Champagne.

EGENSKAB	TESTMETODE	RESULTAT
Farve ($\Delta E \leq 0,5$)	Spektrofotometer (ASTM E1866)	Bestået
Tørfilmtykkelse	Mikrometer (ASTM D1005)	~5 mils
Form	Visuel evaluering (ASTM D4086)	Tilfældig
Lugt	Olfaktorisk (ASTM D1296)	Lugtfri
Overfladestruktur	Udjævnings-test (ASTM D4062)	Glat
Metameri	Spektrofotometer (ASTM E1866)	Ikke-metamerisk
Glans	Glansmåler (ASTM D523)	< 15 enheder
Tørfilm-fleksibilitet	Mandrel-bøjetest (ASTM F137)	Bestået
Dækkeevne > 98%	Visuel evaluering (ASTM D6762)	Bestået
Størrelsesfordeling	Normal sigteanalyse (ASTM C136)	Bestået

Ansvarsfraskrivelse: Test af kompatibilitet med ukendte resin-systemer anbefales før brug.

ANSVARSRASKRIVELSE

De oplysninger, der er anført i dette tekniske datablad, repræsenterer typiske egenskaber ved det beskrevne produkt; oplysningerne og de typiske værdier er ikke specifikationer. Contec Coating A/S. giver ingen erklæringer eller garantier vedrørende produkterne, hverken udtrykkeligt eller underforstået, på baggrund af dette datablad.

CONTEC COATING

FØLG OS HER



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKEDIN



INSTAGRAM



TIKTOK

Del dit projekt #CONTECCOATING

www.conteccoating.dk - info@conteccoating.dk - Axel Kiers Vej 30 8270 Højbjerg